道达尔 多利斯（MULTIS）COMPLEX SHD 2

全合成高性能
极压复合锂基润滑脂

TOTAL

应　用

- 全合成（PAO）润滑脂，专为宽温操作而设计
- 对于车用和工业用途都非常理想，尤其适用于高温、伴有蒸汽或高湿环境下
- 低温泵送性优秀
- 避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送系统或滑脂枪供脂

规　格

- ISO - L - XDEHB2
- DIN 51825 - KP2P-40

优　势

- 高温下寿命长
- 黏附性极好
- 优异的抗腐蚀和极压性能
- 低温下具有极低的低温启动力矩和运行力矩
- 连续工作温度范围 : - 40° C to 160° C
- 间歇工作温度范围 : - 40° C to 180° C
- 应用领域广泛
- 出色的高低温性能
- 优秀的防锈、抗腐蚀和抗氧化性能
- 增强的抗水性
- 延长的换脂周期
- 降低重载下的磨损
- 低温下出色的泵送性能

技术指标

典 型 数 据	单 位	测 试 方 法	多利斯（MULTIS）COMPLEX SHD 2
皂基 / 稠化剂	-		复合锂基
NLGI 登记	-	ASTM D 217/DIN 51 818	2
颜色	-	Visual	黄色
外观	-	Visual	光滑
工作温度范围	° C		- 40 to 160
锥入度（ 25° C）	0.1 mm	ASTM D 217/DIN51 818	265-295
四球焊接载荷	daN	DIN 51 350-4	280-300
SKF- EMCOR 防锈测试	rating	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	0-0
滴点	° C	IP 396/DIN ISO 2176	> 270
基础油运动粘度（40° C）	mm²/s (cSt)	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	260
锥入度（- 30 ° C）	1/10 mm	D 55 1133	150
低温启动力矩（- 40 ° C）	mN.m	ASTM D 1478	3540
启动后 1 小时，工作力矩（ - 40 ° C)	mN.m	ASTM D 1478	648

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

AFAQ ISO 9001 VERSION2000 ISO 14001 VERSION2002

按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。
符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 www.quick-fds.com下载。