

# 道达尔 希润 (CERAN) CA



## 复合磺酸钙基 高温耐水极压润滑脂

### 应用

半流体重载、抗水润滑脂应用在船舶、重工业、海洋石油等行业

- 希润 CA 是重负载润滑脂, 适用于在恶劣环境下工作的滑轨、钢丝绳、钢缆、绞车、开式齿轮、链条等的润滑
- 适用于水泥、矿山、港口 (如装卸吊车)、海洋石油、船舶及其他重工业
- 使用时避免灰尘和污垢对润滑脂的污染

### 规格

国际规范

- ISO 6743-9 : L-XBDIB 0
- DIN 51502 : OGP0N-25

### 优势

半流体  
高载荷  
抗高温  
抗水性  
抗腐蚀  
无有害物质

- 极佳的高温 and 机械稳定性。当温度降到环境温度时, 它能够恢复到原有状态
- 由于它的极佳的极压性和抗磨性使它具有出色的抗载荷能力
- 对金属有极佳的附着作用
- 非凡的抗水性, 即使大量的水侵入润滑脂也不会对其粘稠度有大的影响
- 由于复合磺酸钙的天然特性使其具有极佳的抗氧化、抗腐蚀性, 即使在海水中也表现出色
- 希润 CA 不含铅和其他对人体和环境有害的重金属

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	希润 (CERAN) CA
皂基 / 稠化剂	-		复合磺酸钙
NLGI 等级	-	ASTM D217/DIN 51818	0
颜色	-	目测	淡棕色
外观	-	目测	光滑
工作温度范围	°C		-25~150
针入度 (25° C)	0.1mm	ASTM D217/DIN 51818	355~385
四球焊接载荷	kg	DIN 51350-4	380~400
防锈性能 SKF-EMCOR	等级	DIN 51802/IP 220/NFT 60-135/ISO 11007	0~0
滴点	°C	IP 396/NFT 60-120C	>300
基础油的运动粘度 (40° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445/DIN 51562-1/ISO 3104/IP 71	325

备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值, 可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油  
2007年10月29日版

81